

AREXOL LAC

Ασφαλτικό Διάλυμα (Ασφαλτόκολλα)

ΧΡΗΣΗ

Το **AREXOL LAC** είναι στεγανωτικό προϊόν διαλύτου, ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού. Αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο διαλυμένη σε αρωματικούς διαλύτες. Στην τελική του μορφή (στερεή) σχηματίζει γυαλιστερό φιλμ, αδιαπέραστο από το νερό και πολύ καλά συγκολλημένο σε όλες τις δομικές επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό σε αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Η κύρια χρήση του **AREXOL LAC** είναι σαν αστάρι – primer για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτοπάνων) με τη χρήση φλόγιστρου. Επίσης, παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία σε μεταλλικές κατασκευές και προστασία σε ξύλινους πασσάλους βυθισμένους στο έδαφος έναντι της υγρασίας. Δεν είναι συμβατό με την πολυστερίνη διότι περιέχει διαλύτες. Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το Κ.Ε.ΔΕ σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 41.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άσφαλτος, αρωματικοί διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά υλικά ή λάδια και απαραίτητα στεγνή. Εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρινη βούρτσα, ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής σε μία ή δύο στρώσεις. Για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αρκεί μια στρώση η οποία πρέπει να έχει ξεραθεί πλήρως / να αποβάλλει τον διαλύτη που περιέχει (συνήθως 24 ώρες) πριν την χρήση του φλόγιστρου. Για καλύτερα αποτελέσματα, μπορεί να εφαρμοστεί και σε δύο στρώσεις, σταυρωτά η μία με την άλλη και εφαρμόστε τη δεύτερη αφού πρώτα στεγνώσει η πρώτη. Εάν κριθεί αναγκαίο, μπορείτε να αραιώσετε το **AREXOL LAC** με μικρή ποσότητα ξυλόλης (η ποσότητα εξαρτάται από το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής). Για επιφάνειες οι οποίες θα παραμείνουν εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστάται η προστασία του **AREXOL LAC** με ανακλαστική βαφή αλουμινίου τύπου RECTIFLEX. Μην εφαρμόζετε

το **AREXOL LAC** κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία η κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά δοχεία 1, 5 και 17 kg. Βαρέλι μεταλλικό 180 kg είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας. Ενδεικτικά για επιφάνειες από σκυρόδεμα συνιστάται κατανάλωση 250 - 300 gr/m² ανά στρώση. Για μεταλλικές επιφάνειες συνιστάται κατανάλωση ανά στρώση 100-150 gr/ m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες <40°C. Εάν το προϊόν έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να το αραιώσετε με ξυλόλη πριν τη χρήση του αν κριθεί απαραίτητο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν κατατάσσεται ως επικίνδυνο καθώς περιέχει εύφλεκτους οργανικούς διαλύτες. Κρατήστε το μακριά από σπίθες και εστίες θερμότητας. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε μάσκα κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα περιγραφής. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε στο έδαφος ή το νερό. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.

AREXOL LAC

Ασφαλτικό Διάλυμα (Ασφαλτόκολλα)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Ασφαλτικό Διάλυμα (Ασφαλτόκολλα)
Χρώμα	Μάυρο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Πυκνότητα (20°C)	0,95 (±0,03) kg/lt
Περιεκτικότητα σε στερεά (110°C)	58-62%
Ιξώδες Furol (ASTM D41)	73 sec (25°C)
Χρόνος στεγνώματος (επαφή με σκόνη)	30-60 min
Χρόνος στεγνώματος (επαφή με χέρι)	>120 min
Σημείο Μάλθωσης	>85°C
Θερμοκρασία Αυτανάφλεξης	>250°C
Όγκος αποστάγματος στους 225°C (ASTM D41)	41%
Όγκος αποστάγματος στους 360°C (ASTM D41)	42,5%
Διείσδυση στους 25 °C (100 gr, 5 sec) (ASTM D41)	20-25mm
Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο (ASTM D41)	99,5%

ATHENS
Head Office
111, Lefkias str., Klyoneri Attica
14568, Athens, Greece
Tel.: +30 210 81.61.857

SALONICA Offices & Distribution Center
4, Ipeirou str., Kalochori
57009, Salonica, Greece
Tel.: +30 2310 79.66.53

INOFTYA
Distribution Center
55th km National Road Athens-Lamia
32011, Inoftya, Viotia
Tel.: +30 22620 30687

CRETA
Offices & Distribution Center
5th km National Road Iraklio-Moires
71500, Iraklio, Creta Island
Tel.: +30 2810 54.32.10

Ν.ΑΡΤΑΚΙΕΒΙΑ
RoofTile Plant
Profitis Ilias
34800, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VOIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32200, Arma Voiotias
Tel: (+30) 22620 72083