

# MasterEmaco A230

Πρώην KIBOWELD

**Πρόσθετο κονιαμάτων και σκυροδέματος για συγκόλληση και στεγανοποίηση**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το KIBOWeld είναι ένα υγρό συμπολυμερισμένο, γαλακτώδες πρόσμικτο, που δίνει υψηλά χαρακτηριστικά πρόσφυσης στα τσιμεντοειδή κονιάματα και ενέματα.

Ειδικό βάρος: 1,10 kg/Lit

Είναι κατάλληλο για:

- Συγκόλληση σκυροδέματος
- Κονιάματα επίχρισης
- Κονιάματα γενικής χρήσης
- Κονιάματα για επισκευή και εξομάλυνση

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Δεν μπορεί να γαλακτωματοποιηθεί μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος.
- Προσδίδει υψηλή πρόσφυση στα τσιμεντοειδή κονιάματα και ενέματα.
- Βελτιώνει την εργασιμότητα και τη συνεκτικότητα του κονιάματος.
- Βελτιώνει τις μηχανικές αντοχές.
- Μειώνει τη δημιουργία ρωγμών.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στέρεες, καθαρές, χωρίς έλαια, γράσα, σκόνη και κατάλληλα εκτραχυμένες.

### ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Εμφανής οπλισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με KIBOfer. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι νωπή, χωρίς την παρακράτηση νερού.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους, εφαρμόστε τα κονιάματα με μυστρί ή σπάτουλα. Για ενέματα, χρησιμοποιείτε βούρτσα ή σκληρή βούρτσα τριψίματος. Μετά την εφαρμογή του προϊόντος συντηρήστε την επιφάνεια με ψεκασμό νερού και προστατέψτε με πλαστικά φύλλα ή υγρές λινάτσες.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικές συσκευασίες των 1, 5 και 25Kg

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε κρύο και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία υψηλότερη από +5°C.

Διάρκεια ζωής: 12 μήνες

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αναμίξτε το προϊόν με νερό βάσει των δοσολογιών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Το μίγμα που προκύπτει θα πρέπει να προστεθεί στα κονιάματα και ενέματα μέσα στον αναμικτήρα

# MasterEmaco A230

Πρώην KIBOWELD

Πρόσθετο κονιαμάτων και σκυροδέματος για συγκόλληση και στεγανοποίηση

	MasterEmaco A230 (πρώην KIBOWELD)	Νερό	Τσιμέντο	Άμμος
Συγκόλληση σκυροδέματος Κονιάματα φινιρίσματος	1,10 Kg (1,00 λίτρα)	1,00 Kg (1,00 λίτρα)	3,0-3,5 (2,5 λίτρα)	-----
Κονιάματα εξομάλυνσης Κονιάματα επίχρισης Κονιάματα γενικής χρήσης	0,55 Kg (0,50 λίτρα)	2,00 Kg (2,00 λίτρα)	6,5-8,5 Kg (6,00 λίτρα)	18 Kg (Dmax ~1mm) (12,00 λίτρα)

Από τις 16/12/1992 η BASF Construction Chemicals Italia Spa λειτουργεί εφαρμόζοντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN ISO 9001. Το σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001 και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το OHSAS 18001. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα : Μέλος της "Green Building Council" από το 2009.

#### BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

<http://www.master-builders-solutions.basf.it> e-mail: [infomac@basf.com](mailto:infomac@basf.com)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό εκπρόσωπο της BASF Construction Chemicals Italia Spa.

Οι τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές που δίνονται γραπτά ή προφορικά σχετικά με τον τρόπο χρήσης και εφαρμογής των προϊόντων μας στηρίζονται στις εξαιρετικές επιστημονικές αλλά και πρακτικές μας γνώσεις και δεν επιφέρουν την ανάληψη καμίας εγγύησης και/ή ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών με χρήση των προϊόντων μας. Δεν απαλλάσσουν, κατά συνέπεια, τον πελάτη, κατασκευαστή, εφαρμοστή, από την αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη να εξακριβώσει την καταλληλότητα των προϊόντων μας για τη χρήση και τους σκοπούς που προτάσσουν.

Η παρούσα έκδοση ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη.

Φεβρουάριος 2014

