

POLYCRYL

Ακρυλικό Στεγανωτικό



ΧΡΗΣΗ

Το **POLYCRYL** είναι ενός συστατικού ακρυλικό, στεγανωτικό υλικό ταρατσών/κάθετων επιφανειών, λευκού χρώματος το οποίο αποτελείται από ακρυλικά πολυμερή και εξευγενισμένα πληρωτικά υψηλής ποιότητας. Έχει άριστη πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις δομικές επιφάνειες και σε επιφάνειες περασμένες με παλιά ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα. Το **POLYCRYL** χρησιμοποιείται κυρίως για την ανανέωση παλαιών στεγανωτικών στρώσεων με ακρυλικά καθώς και την προστασία παλαιών και νέων επιφανειών δημιουργώντας ενιαία ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη απ' το νερό. Καλύπτει τέλεια τριχοειδής ρωγμές και προστατεύει άριστα από τη γήρανση εφαρμοσμένες ασφαλικές στεγανωτικές μεμβράνες με επικάλυψη ψηφίδας.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συμπολυμερή ακρυλικών-στυρενίου ρητινών διαλυμένα σε νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα. Σε επιφάνειες σοβατισμένες και άβαφες είναι απαραίτητη η χρήση ασταριού (AVIPrimer W). Ακολουθώντας εφαρμόζουμε με ρολό σε δύο χέρια το **POLYCRYL**, με αραιώση 50% με νερό (σε χαμηλή ανάδευση) για το πρώτο χέρι και για τις επόμενες στρώσεις μετά την πάροδο ~24h, αραιώνουμε με ~20% με νερό και εφαρμόζουμε. Σε βαμμένες επιφάνειες, αφαιρούμε παλιά φουσκώματα του χρώματος ή φθορές του σοβά, καλύπτουμε τυχόν ρωγμές με ακρυλική μαστίχη (SEAL MAX) και ακολούθως εφαρμόζουμε με ρολό το **POLYCRYL** όπως από πάνω. Τελειώνοντας, έχουμε εξασφαλίσει την στεγάνωση των επιφανειών και έχουμε δώσει μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια στο χώρο. Στεγνώνει σε 2 έως 4 ώρες ανάλογα με την υγρασία του χώρου. Για καλύτερα

αποτελέσματα, εφαρμόστε σε θερμοκρασίες από 5-35°C. Μπορεί να εφαρμοστεί και με ψεκασμό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το **POLYCRYL** διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 15kg.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος και το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής. Ενδεικτικά σε επιφάνειες από σκυρόδεμα συνιστάται κατανάλωση 1-1,5 kg/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C. Εάν το χρησιμοποιήσετε μετά από καιρό, αραιώστε με νερό πριν τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα περιγραφής. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι νωπό. Τυχόν υπολείμματα του υλικού δεν πρέπει να απορριφθούν στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.

POLYCRYL

Ακρυλικό Στεγανωτικό



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Ακρυλικό Στεγανωτικό
Χρώμα	Λευκό
Οσμή	Ελαφριά
Περιεκτικότητα σε στερεά	55-60% w/w
Πυκνότητα	1,2 ± 0,02 kg/l
Ελαστικότητα (Inhouse lab test)	250%
Περιεκτικότητα σε νερό	~40% w/w

ATHENS
Head Office
111, Lefkias str., Klyoneri Attica
14568, Athens, Greece
Tel.: +30 210 81.61.857

SALONICA Offices & Distribution Center
4, Ipeirou str., Kalochori
57009, Salonica, Greece
Tel.: +30 2310 79.66.53

INOFYTA
Distribution Center
55th km National Road Athens/Lamia
32011, Incofta, Viotia
Tel.: +30 22620 30887

CRETA
Offices & Distribution Center
5th km National Road Iraklio-Moires
71500, Iraklio, Crete Island
Tel.: +30 2810 54.32.10

N.ARTAKIEVIA
RoofTile Plant
Profitis Ilias
34800, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VOIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32200, Arma Voiotias
Tel: (+30) 22620 72083