

RAVAROOF ACRYL



ΧΡΗΣΗ

Το **RAVAROOF ACRYL** είναι υγρομονωτικό υλικό, βάσης νερού, παρασκευασμένο από ακρυλικά πολυμερή. Μετά την ωρίμανσή του δημιουργεί μία ελαστική και δυνατή μεμβράνη με εξαιρετική ελαστικότητα λευκού χρώματος. Ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος που έχει εφαρμοστεί. Διαλύεται στο νερό. Αποτελεί γρήγορη και οικονομική λύση υγρομόνωσης προστατεύοντας κάθε επιφάνεια οριζόντια ή κατακόρυφη από τσιμέντο, μέταλλο, ξύλο, κεραμικές κτλ. Είναι επίσης το κατάλληλο υλικό για την προστασία πολυουρεθάνης. Είναι συμμορφούμενο με το πρότυπο EN 15204-2:2004 (προϊόντα και συστήματα Προστασίας Επιφανειών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος) και έχει πιστοποίηση κατά CE.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Ειδικά ακρυλικά πολυμερή διαλυμένα σε νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά. Εφαρμόστε τουλάχιστον σε 2 στρώσεις σταυρωτά η μία με την άλλη. Αφήστε περίπου 24 ώρες να ωριμάσει η κάθε στρώση πρώτου εφαρμόσετε την επόμενη. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε σε θερμοκρασίες +5-30°C. Για την πρώτη στρώση, αραιώστε το **RAVAROOF ACRYL** με 15-20% νερό και ανακατεύστε με χαμηλή ανάδευση, Για το δεύτερο χέρι, είτε εφαρμόστε αυτούσιο είτε αραιώστε με περίπου 5% νερό. Η εφαρμογή του μπορεί να πραγματοποιηθεί με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το **RAVAROOF ACRYL** διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 20kg.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος και το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής. Ενδεικτικά για επιφάνειες από σκυρόδεμα συνιστάται κατανάλωση 1-1,5 kg/m² σε δύο στρώσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-30°C. Εάν το χρησιμοποιήσετε μετά από καιρό, αραιώστε με νερό προτού τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα περιγραφής. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.

RAVAROOF ACRYL



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Ακρυλικό βάσης νερού
Χρώμα	Λευκό
Οσμή	Ελαφριά
Εμφάνιση	Υγρό/Παστώδες
Περιεκτικότητα σε στερεά	65%w/w
Πυκνότητα	1,1-1,3 kg/l
Ιξώδες	5000-6000cP (spl.3,25oC,20RPM)
Περιεκτικότητα σε νερό	~35%w/w
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα: (EN 1542)	1,5 MPa
Ελαστικότητα (ASTM D412)	755%
Διαπερατότητα στο CO ₂ : (ισοδύναμο πάχος αέρα) Sd (EN 1062-6 Method A)	306 m (>50m)
Διαπερατότητα υδρατμών: (υπολογίζεται ως ισοδύναμο πάχος αέρα) Sd (EN 7783)	1,455 m (Cat I)
Υδατοπερατότητα: (EN 1062-3)	0,057 kgm ² /h
Αντοχή στην τριβή: (EN ISO 5470-1)	2868 mg
Θερμοκρασία λειτουργίας	(-20) / (80) °C
Αντοχή σε κρούση: (EN 6272-1)	Δεν παρουσιάζει ροή ή αποκόλληση.

ATHENS
Head Office
111, Lefkias str., Klyoniari Attica
14568, Athens, Greece
Tel.: +30 210 81.61.857

SALONICA Offices & Distribution Center
4, Ipeirou str., Kalochori
57009, Salonica, Greece
Tel.: +30 2310 79.66.53

INOFTYA
Distribution Center
55th km National Road Athens/Lamia
32011, Inoftya, Viotia
Tel.: +30 22620 30687

CRETA
Offices & Distribution Center
5th km National Road Iraklio-Moires
71500, Iraklio, Creta Island
Tel.: +30 2810 54.32.10

Ν.ΑΡΤΑΚΙΕΒΙΑ
RoofTile Plant
Profitis Ilias
34600, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VOIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32200, Arma Voiotias
Tel: (+30) 22620 72083