

Φύλλο τεχνικών δεδομένων

SHAPEMATE™ GREC-AP

Θερμική Αντίσταση R _D	Πάχος (mm)	30	40	50	60	70	80	100			
		R _d m ² .K/W	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.95		
Ιδιότητες		Αξία			Μονάδα			Πρότυπο	Κωδικός CE		
Δηλωμένος Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ _D)		0.033		≤ 80 mm		W/m.K		EN 13164	λ _D		
		0.034		81 - 120 mm							
		0.035		> 120mm							
Αντοχή σε συμπίεση. Ελάχιστη θλιπτική τάση για συμπίεση του πάχους κατά 10 % (kPa)		200				kPa		EN 826	CS(10\Y)		
Μέτρο ελαστικότητας		-				MPa		EN 826			
		-				MPa		EN 826			
		-				MPa		EN 826			
Αντοχή στον ερπυσμό - μέγιστη, μετά από από 50 χρόνια < 2%, παραμόρφωση σC		-				kPa		EN 1606	CC(2/1.5/50)σ		
		-				kPa			CC(2/1.5/50)σ		
Αντοχή σε εφελκυσμό κατακόρυφα των όψεων		-				kPa		EN 1607	TR		
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών		150				-		EN 12086	MU		
Μακροχρόνια υδροαπορροφητικότητα με ολική εμβάπτιση		-				%		EN 12087	WL(T)		
Μακροχρόνια υδροαπορροφητικότητα μέσω διάχυσης		-				%		EN 12088	WD(V)		
		-				%			WD(V)		
		-				%			WD(V)		
Μακροχρόνια υδροαπορροφητικότητα στη διάχυση υδρατμών, μετά από κύκλους πήξης / τήξης		-				%		EN 12091	FTCD		
Διαστασιολογική σταθερότητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας (70°C) και υγρασίας (90%rh)		< 5				%		EN 1604	DS(70,90)		
Διαστασιολογική σταθερότητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες φορτίου συμπίεσης (40kPa) και θερμοκρασίας (70°C)		-						EN 1605	DLT(2)5		
Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής (τυπική τιμή)		0.07				mm/(m.K)		-	-		
Αντίσταση στη φωτιά		E				Euroclass		EN 13501-1			
Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας		-50/+75				°C		-			
Όρια ανοχιών	Πάχος	-1.5/+1.5				mm		EN 823	T2		
	Πλάτος	-3/+3				mm		EN 822			
	Μήκος	-10/+10				mm		EN 822			
Διαστάσεις πλακών	Πάχος	30 - 100				mm		EN 823			
	Πλάτος	600				mm		EN 822			
	Μήκος	2500				mm		EN 822			
Διαμόρφωση άκρων πλάκας	Διαμόρφωση L στο μήκος, Διαμόρφωση I στο πλάτος										
Επιφάνεια πλάκας	Χωρίς επιδερμίδα με κανάλι										
CODE CE:	XPS - EN 13164 - T2 - CS(10\Y)200 - DS(70,90)										



ΝΣημείωση: Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεν αντιπροσωπεύουν ακριβείς προδιαγραφές πωλήσεων. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναφέρονται μπορεί να διαφέρουν. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο έχουν παρασχεθεί με καλή πίστη, ωστόσο δεν συνεπάγονται καμία ευθύνη, εγγύηση ή διασφάλιση της απόδοσης του προϊόντος. Είναι ευθύνη του αγοραστή να προσδιορίσει κατά πόσον τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα για την επιθυμητή εφαρμογή και να εξασφαλίσει ότι ο τόπος εργασίας και ο τρόπος εφαρμογής συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν χορηγείται με το παρόν άδεια για τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν αγοράσετε προϊόντα, συνιστούμε να ακολουθείτε τις πιο πρόσφατες προτάσεις και συστάσεις.