

# RECTIFLEX

## Ανακλαστική Βαφή Αλουμινίου

### ΧΡΗΣΗ

Το **RECTIFLEX** είναι ένα ανακλαστικό προστατευτικό προϊόν, αποτελούμενο από πιγμέντα αλουμινίου, ειδικές συγκολλητικές ρητίνες και αρωματικούς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως τελική προστατευτική επιστρωση ασφαλικών μεμβρανών, ασφαλοπάνων, ασφαλικών επαλειπτικών υλικών καθώς και επιφανειών από σκυρόδεμα, μέταλλο, γυαλί, ξύλο, πέτρα και πολυουρεθάνη. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε πολυστερίνη. Θεωρείται απαραίτητο υλικό για την προστασία όλων των ασφαλικών επαλείψεων σε περίπτωση που αυτές μένουν εκτεθειμένες στην υπεριώδη ακτινοβολία διότι η τελική επιφάνεια που δημιουργείται μετά την εφαρμογή του, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ανακλαστικότητα, μεγαλύτερη του 85%. Ως εκ τούτου, αυξάνεται η διάρκεια ζωής του υποστρώματος αλλά και επιτυγχάνεται μείωση της θερμοκρασίας του. Χρησιμοποιείται ακόμη για την προστασία μεταλλικών επιφανειών από την σκουριά.

### ΣΥΣΤΑΣΗ

Πιγμέντα αλουμινίου, ρητίνες, διαλύτης.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εάν πρόκειται να καλύψουμε ασφαλικές επαλείψεις (παλαιές ή νέες) η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά και να έχει στεγνώσει καλά. Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό και εφαρμόζουμε με ρολό, βούρτσα ή πινέλο προσέχοντας να μην επιμένουμε πολύ κατά το στρώσιμο, γιατί οι διαλύτες που περιέχει μπορεί να αλλοιώσουν τα υποκείμενα ασφαλικά. Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώδεις επιφάνειες προτείνεται το αστάρωμα με ασφαλικό βερνίκι AREXOL LAC.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά δοχεία 1, 4 και 17 kg. Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε βαρέλι 180kg.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας και κυμαίνεται από 0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup>.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες <40°C. Η ανάδευση είναι απαραίτητη συνεχώς, λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους της πάστας αλουμινίου η οποία κατακάθεται.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν κατατάσσεται ως επικίνδυνο καθώς περιέχει εύφλεκτους οργανικούς διαλύτες. Κρατήστε το μακριά από σπίθες και εστίες θερμότητας. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε μάσκα κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα περιγραφής. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε στο νερό ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο ασφαλείας ( M.S.D.S.) του προϊόντος.

# RECTIFLEX

## Ανακλαστική Βαφή Αλουμινίου



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Ανακλαστική Βαφή Αλουμινίου
Χρώμα	Ασημί
Οσμή	Χαρακτηριστική
Ανακλαστικότητα (1400 nm - 2500nm)	Μέση τιμή (85%) με L19/Perkins Elmer κατά (ASTM E 903-96)
Ιξώδες	23cP (Brookfield, ,sp.1, 25°C)
Απόσταγμα (ASTM D49)	25-30%
Περιεκτικότητα σε αρωματικά	65-75%
Πυκνότητα	930-950g/l

**ATHENS**  
Head Office  
111, Lefkias str., Klyoneri Attica  
14568, Athens, Greece  
Tel.: +30 210 81.61.857

**SALONICA Offices & Distribution Center**  
4, Ipeirou str., Kalochori  
57009, Salonica, Greece  
Tel.: +30 2310 79.66.53

**INOFYTA**  
Distribution Center  
55<sup>th</sup> km National Road Athens/Lamia  
32011, Incofyta, Viotia  
Tel.: +30 22620 30887

**CRETA**  
Offices & Distribution Center  
5<sup>th</sup> km National Road Iraklio-Moires  
71500, Iraklio, Creta Island  
Tel.: +30 2810 54.32.10

**Η.ΑΡΤΑΚΙΕΒΙΑ**  
RoofTile Plant  
Profitis Ilias  
34600, N.Artaki Evia  
Tel.: +30 22210 43985

**ARMA VOIOTIAS**  
Bitumen Products Plant  
Stathmos  
32200, Arma Voiotias  
Tel.: (+30) 22620 72083